

Kristall-Isolit HS

isoleergrond op basis van kunsthars

Beschrijving

Kristall Isolit HS is een bijzonder preparaat op basis van een speciaal type kunsthars. Kristall Isolit HS blank is waterhelder en vergeelt niet. Hierdoor is het zeer geschikt als afwerking op blank hout. Kristall Isolit HS isoleert waterkringen, roestplekken, rook- en nicotine-vlekken, aniline- en balpenvlekken op spaanplaat, bitumen, eterniet, beton, pleister- en metselwerk, etc. Verhardt tevens klevende lagen in ook niet geheel wasvrij gemaakte ondergronden. Kristall Isolit HS kan met vrijwel alle normale verven, zoals emulsie- en alkydharsslakken, zuurhardende en twee-componentenlakken, c-hloorrubberverven, celluloselakken, etc. worden afgewerkt.

Toepassing

Kristall Isolit HS kan als grond- en isolatielaag op alle zuigende ondergronden (behalve Styropor) worden aangebracht. Kristall Isolit HS kan gebruikt worden als goed dekkende grondlaag, waardoor vaak in de afwerkklagen bespaard kan worden. Ook als sneldrogende grondlak op radiatoren of als voorstrijkmiddel op beton. De behandelde plaatsen zijn normaal te behangen of met folie te beplakken.

Eigenschappen

Kleur	: waterhelder blank en wit
Theoretisch verbruik	: ca. 8 -10 m ² /ltr, afhankelijk van de ondergrond
Vlampunt	: > 21°C
Soortelijk gewicht	: 1,22 kg/l
Gehalte oplosmiddel per liter	: waterhelder blank :450 g/l wit :450 g/l
Stofdroog	: na ca. 60 min. bij 23°C en 65% RV
Kleefvrij	: na ca. 15 min. bij 23°C en 65% RV
Overschilderbaar	: na ca. 3 tot 4 uur. bij 23°C en 65% RV
Verpakking	: 250, 750 ml en 2,5 liter Blank alleen 250 ml
Houdbaarheid in bus	: minimaal 2 jaar bij temperatuur tussen 5°C en 25°C, in originele, onaangebroken verpakking.

Kristall-Isolit HS

isoleergrond op basis van kunsthars

Applicatiegegevens

Verwerkingsmethode	: zachte kwast of roller
Type verdunning	: n.v.t., Kristall Isolit HS wordt gebruiksklaar geleverd. eventueel met Alcohol
Aantal lagen	: in de meeste gevallen is één laag voldoende. Bij bijv. teervlekken e.d. kan het nodig zijn, tenminste drie uur na de eerste laag nog een laag aan te brengen in kruisgang.
Schoonmaken gereedschap	: nitro-verdunning.

Behandeling algemeen

Ondergrond schoonmaken. Indien mogelijk laten drogen. Loszittende delen en andere ongerechtigeden verwijderen. In geval van twijfel, vooral indien over de aard van de verontreiniging onzekerheid bestaat, eerst een proefvlakje opzetten.

Bijzonderheden

Kristall Isolit HS kan ook als sneldrogende grondlak op radiatoren gebruikt worden. Kristall Isolit kan met vrijwel elk verfproduct overschilderd worden. Bij twijfel eerst een proefvlak zetten.