

Bolivia

Lakplamuur

Beschrijving

Bolivia Lakplamuur is een plamuur met unieke eigenschappen en kan door de fijne homogene structuur zonder rollen op grote oppervlakken opgezet worden.

Toepassing

Direct op nieuw hout, aangeschuurde oude verflagen, ijzer en muren. Voor binnen en buiten.

Eigenschappen

| | |
|---------------------|--|
| Kleur | : parelwit |
| Vlampunt | : niet vast te stellen |
| Soortelijk gewicht | : 2,1 kg/l |
| Vaste stofgehalte | : ca. 88 gew. % |
| Uitgehard | : na ca. 12 uur bij 20°C, 65% RV en laagdikte |
| Schuurbaar | : na ca. 12 uur bij 20°C, 65% RV en laagdikte |
| Overschilderbaar | : na ca. 12 uur bij 20°C, 65% RV en laagdikte |
| Verpakking | : 200, 400, 800 gram, 3 en 6 kg |
| Houdbaarheid in bus | : 2 jaar bij temperatuur tussen 5°C en 25°C, in originele onaangebroken verpakking |

Applicatiegegevens

| | |
|-----------------------|--|
| Verwerkingsmethode | : plamuurmes |
| Type verdunning | : terpentine |
| Conditie | : temperatuur: min. 5°C |
| Relatieve Vochtigheid | : max. 80% |
| Laagopbouw | : kan meerdere malen in dunne lagen nat in nat geplamuurd worden |
| Aanbevolen laagdikte | : maximaal 600 micron |

Bolivia

Lakplamuur

Schoonmaken gereedschap : terpentine

Behandeling algemeen

De ondergrond dient vrij van stof, vuil en vet te zijn. Loszittende delen verwijderen. Oude intacte verflagen eerst aanschuren.

Behandeling hout

Eventueel eerst een grondlaag aanbrengen en vervolgens plamuren.

Veiligheid

Buiten bereik van kinderen bewaren.