

# Büchner

# PU-Siegel

kleurloze,sneldrogendlak

## Beschrijving

PU-Siegel is kleurloos, vergeelt vrijwel niet, droogt snel en is heel makkelijk te verwerken. Het is slijtvast en toch elastisch. De gedroogde lak heeft een fraai aanzien en ruikt aangenaam.

## Toepassing

PU-Siegel is zowel binnen als buiten te gebruiken, voor alle houtsoorten. Voor de afwerking en verzegeling van hout en houtconstructies, meubelen, houten vloeren en parketvloeren, ramen en deuren en alle andere houten objecten waaraan zeer hoge eisen worden gesteld.

## Eigenschappen

Afwerking	: mat, zijdeglans en hoogglans (onderling mengbaar)
Kleur	: kleurloos
Theroretisch verbruik	: 10 - 15 m <sup>2</sup> /ltr per laag, afhankelijk van ondergrond en verwerkingstechniek
Vlampunt	: > 21°C
VOS	: 437,4 g/ltr.
Viscositeit	: gebruiksklaar (rol en kwast)
Soortelijk gewicht	: hoogglans : 0,91 kg/ltr : zijdeglans : 0,93 kg/ltr : mat : 0,94 kg/ltr
Stofdroog	: na ca. 1 uur bij 20°C en 65% R.V.
Volledig belastbaar	: na ca. 24 uur bij 20°C en 65% R.V.
Overschilderbaar	: na 10 - 12 uur bij 20°C en 65% R.V. Bij het overschilderen na langere tijd de voorgaande laag licht aanschuren.

# Büchner

# PU-Siegel

kleurloze,sneldrogendlak

Bichemie Coatings  
Postbus 30109  
1303 AC Almere  
T. + 31 (0)36-5371303  
F. + 31 (0)36-5371291

## Applicatiegegevens

Verwerk. methode	: kwast, roller of spuit
Type verdunning	: Büchner KV203 kunstharsverdunning.
Perc. verdunning	: eerste laag 10 - 15% verdunnen, bij verwerking met de spuit 10% verdunning toevoegen.
Laagopbouw	: eerste laag verdund aanbrengen, gevolgd door 1 - 2 lagen onverdund voor binnen en 2 - 3 lagen onverdund voor buiten.
Schoonmaken gereedschap	: Büchner KV203

## Oppervlakte voorbehandeling algemeen

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Vooral vet- en wasresten goed verwijderen, evenals twijfelachtige, oude laklagen. Nog intact zijnde oude lagen met fijn schuurpapier schuren. Zachte houtsoorten, vooral bij buitenafwerkingen, eerst impregneren om schimmelvorming en houtrot tegen te gaan.

Vochtigheid van het hout:

zachte houtsoorten	: < 17%
harde houtsoorten	: < 15%
tropische houtsoorten	: < 12%

## Bijzonderheden

PU-Siegel in de glansgraad zijdeglans en mat voor en tijdens gebruik goed oproeren om verschillen in de glansgraad te voorkomen.

Indien droogtijd tussen lagen > 10 uur, voorgaande laag goed aanschuren.

## Veiligheid

Ontvlambaar. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij ontoereikende ventilatie geschikte ademhalingsbescherming dragen. Damp/spuitnevel niet inademen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.