

2-componenterrenovatiepasta

Beschrijving

All-Fill is een 2-componenten reparatiecompound van gemodificeerde polyesterhars. Voor het vullen van spijker- en schroefgaten met minimale dikte van 3 mm.

Toepassing

All-Fill is geschikt voor het repareren van ramen, deuren en kozijnen, welke zijn aangetast door houtrot. Bij onderhoud en nieuwbouw. In de timmerindustrie voor het egaliseren. Set bestaat uit component A en component B. Wordt gebruikt in combinatie met speciaal doseerapparaat. Goed overschilderbaar met zowel alkyd als acrylaat verfsystemen. Uit esthetisch oogpunt kan afwerking met transparant beitssysteem minder fraai zijn.

Eigenschappen

Kleur	: Beige, Wit en Douglas
Dichtheid gemengd product:	: 1.5 g/cm ³
Vlampunt	: > 61°C
Vos gehalte massa + verharder	: 4,7% ± 0,1
Potlife bij 65% R.V.	: bij 10°C ca. 30 minuten bij 20°C ca. 15 minuten bij 30°C ca. 10 minuten
Uitharding	: bij 20°C en 65% R.V. ca. 1 uur
Houdbaarheid	: in gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats tot max. 24 maanden. Geopende verpakking 3 maanden bij gebruik rode openen afsluitdopje

Behandeling algemeen

Aangetast, verweert en zacht hout verwijderen tot op het gezonde hout. Het hechtvlak mag maximaal 20% houtvocht bevatten, dit vooraf meten. Ondergrond moet vrij zijn van vuil, vet en stof. Verflagen ter plaatse van de reparatie verwijderen

2-componenterrenovatiepasta

Applicatie

- Verwerkingstemperatuur : niet beneden 5°C verwerken
- Inkleuring : Indien gewenst kan All-fill met max. 6% universele mengpasta op iedere gewenste kleur worden aangebracht.
- Schoonmaken gereedschap : na gebruik gereedschap reinigen met thinner of aceton. Uitgehard materiaal met verfabijtmiddel of mechanisch verwijderen.

Met beide componenten met een plamuurmes tot een egale kleur wordt verkregen.

Bijzonderheden

- Oplosmiddelvrij.
- Constante kwaliteit door vaste doseerverhouding.
- Zeer goed verwerkbaar (kort, pasteus).
- Zeer goed modelleerbaar (zakt niet uit).
- Zeer goed en glad schuurbaar.
- Goed te schaven en te boren.
- Duurzaam na uitharding (geen barst-/scheurvorming)
- Ongevoelig voor vocht.
- Bevat geen asbest.
- Goede hechting op kaal en opgeruwd hout en goed geschuurde oude verflagen.
- Minimale krimp.

Veiligheid

Aanraking met de huid en ogen vermijden. Draag beschermende handschoenen.
Zorg voor goede ventilatie.